

# SURFANET E.

## Résine de finition (Aspect satiné)

### DEFINITION

Effet protecteur des supports contre les taches de natures différentes, corps légèrement gras, aliments...  
Facilite le nettoyage des sols en évitant la pénétration de corps étrangers.

### MODE D'APPLICATION

Se met en œuvre avec un pulvérisateur sur un sol sain, propre et parfaitement sec.  
Températures d'application admissibles : + 6°C minimum + 32°C maximum.

- ▶ Sur support absorbant appliquer 2 couches dès que la première est sèche.
- ▶ Sur support de faible absorption, 1 seule couche.
- ▶ On peut noter un blanchiment lors d'une forte humidité. Cet effet tendra à disparaître par la suite.  
Circulation légère 12 heures après.

Séchage :

- ▶ En moyenne 3 heures à 20°C (la pellicule n'est plus rediluable en présence d'eau).
- ▶ 7 heures pour des températures basses de 6°C à 10°C.

### CARACTERISTIQUES

- ▶ Emulsion de type acrylique couleur blanche.
- ▶ Le PH se situe aux environs de 8,5.
- ▶ La densité est de 1,07±0,0 l.
- ▶ Viscosité sur appareil Brookfield LVF 600 Max mPAS.
- ▶ Consommation moyenne pour deux couches.
  - ✓ Lissé : 100 à 150 gr/ m<sup>2</sup>.
  - ✓ Poncé : 150 à 200 gr/m<sup>2</sup>.
  - ✓ Bouchardé : 300 à 400 gr/m<sup>2</sup>.

### SUPPORTS CONCERNES

- ✓ SURFADUR.
- ✓ SURFAQUARTZ.
- ✓ SURFADAL lissé.
- ✓ SURFAMETAL lissé.
- ✓ SURFAPLAN poncé, bouchardé, lissé ou peau de mouton.
- ✓ SURFASTEEL.
- ✓ SURFAMARBRE.
- ✓ SURFATEK poncé, ou bouchardé ou taloché.
- ✓ ISOXYL fin, poncé ou taloché.
- ✓ Béton désactivé.
- ✓ Pierre.

### ENTRETIEN

Le bouche-pore peut être renouvelé tous les 1 à 5 ans suivant le type de nettoyage et le trafic auquel le sol est soumis (voir notice d'entretien).





## CONDITIONNEMENT

- ✔ Jerrican de 20 kg.



## HYGIENE ET SECURITE

- ✔ Tenir les emballages hermétiquement clos.
- ✔ Locaux aérés, bien ventilés.
- ✔ Prendre les précautions d'usage pour la manipulation d'un produit chimique.
- ✔ Gants, lunettes.
- ✔ Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le travail.
- ✔ Eviter l'inhalation des vapeurs.



### CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services.



6, bd de Strasbourg - Parc Gustave Eiffel - 77600 BUSSY ST GEORGES FRANCE  
Tél. 01 64 76 44 00 - Fax: 01 64 76 44 01  
renseignements@durcisseurs-francais.fr - www.durcisseurs-francais.fr