

SURFAPOX THIXO

Résine de finition

DEFINITION

Résine de finition thixotropée légèrement blanchâtre et sans solvant aspect légèrement satiné après application.

Deux composant :

✔ résine

✔ durcisseur

Le SURFAPOX THIXO est une résine de finition thixotropée d'aspect "peau d'orange" appliquée sur le SURFAPOX AL ou les mortiers époxy.

Il rend le support légèrement antidérapant, un entretien régulier s'impose.

MODE D'APPLICATION

Le SURFAPOX THIXO s'applique par une température de 15°C minimum, au rouleau à raison de 200 gr par couche sur un support sec, dépoussiéré, exempt d'huile et de graisse.

L'application peut se faire 24 heures après la réalisation de mortiers autolissants type SURFAPOX ou de truellables époxy, à condition que ces revêtements soient complètement catalysés.

En cas de support ancien, prévoir une préparation spéciale.

La mise en service du sol se fait 72 heures après l'application.

CARACTERISTIQUES

- ▶ Densité résine (A+B) : 1,19.
- ▶ Point éclair : 79°C.
- ▶ Bonne résistance aux agressions chimiques.
- ▶ Bonne résistance à l'abrasion.
- ▶ Adhérence : 1,85 MPA,
- ▶ Non générateur de poussière.
- ▶ Entretien facile.
- ▶ Craint les ripages et les chocs.
- ▶ Classification AFNOR : Norme T36005 – Famille I – Classe 6B.

CONDITIONNEMENT

- ✔ Kits de 5 kg (A + B).
- ✔ Stockage : 6 mois à température entre 15 et 25°C dans l'emballage d'origine.

HYGIENE ET SECURITE

- ✔ Tenir les emballages hermétiquement clos.
- ✔ Locaux aérés, bien ventilés.
- ✔ Prendre les précautions d'usage pour la manipulation d'un produit chimique.
- ✔ Résine époxydique : le produit peut avoir une action de sensibilisation sur l'organisme.
- ✔ Durcisseur spécial : composant apportant un danger.
- ✔ Porter gants et lunettes pendant l'application.
- ✔ Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le travail.
- ✔ Eviter l'inhalation des vapeurs.

CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances.

Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Pour chaque produit, une étude devra être réalisée en coordination avec nos services.